



F i c h e T e c h n i q u e

Pieri® Protec 25 MO (anciennement OXIFILM 25 MO)

Protection ravivante pour bétons de parement

FONCTION :

Protéger et raviver les teintes naturelles des bétons, gris, blancs ou colorés, polis ou à granulats apparents.

MODE D'ACTION :

Solution très fluide de résines acryliques à haute tenue en extérieur, Pieri® Protec 25 MO pénètre dans la porosité du granulat et du béton. Après évaporation des solvants le support conserve un aspect ravivé et satiné. Pieri® Protec 25 MO permet en outre la réduction de l'encrassement et une parfaite lavabilité des supports.

DOMAINES D'UTILISATION :

- ✓ Panneaux de façades en béton poli ou désactivé.
- ✓ Mobilier urbain.
- ✓ Dalles à gravillons lavés.

MISE EN OEUVRE :

Produit prêt à l'emploi s'appliquant au rouleau à raison de 5 à 10 m²/litre suivant la rugosité et la porosité des supports.

Une deuxième couche est généralement nécessaire pour obtenir un bon rendu du film.

Du fait de la présence de solvants peu volatils, l'application peut également être réalisée par pistoletage Airless.

Pieri® Protec 25 MO existe également en version mate, ce qui permet d'obtenir un aspect ravivé et net.

Pour un résultat optimum, il est indispensable de procéder à une application préalable d'une couche de Pieri® Protec 25 MO, puis d'une couche de Mat dès séchage de la première couche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Polymères acryliques en solution
- ✓ Liquide incolore et peu visqueux
- ✓ Densité : 0,94 ± 0,02 à 20°C.
- ✓ Séchage du film à 20°C et 50% d'humidité relative.
 - Hors poussière : 40 à 60 minutes
 - Sec au toucher : 3 heures
 - Sec dur : 4 – 5 heures
- ✓ Point éclair : 24°C (Méthode SETAFLASH)
- ✓ Nettoyage du matériel d'application : Pieri® Tool PU.

CONSERVATION :

5 ans en emballage d'origine fermé. Stockage en lieu frais et ventilé.

CONDITIONNEMENT :

Bidon de 25 litres

SÉCURITÉ :

Inflammable.

Conserver à l'écart de toute source d'ignition.

Ne pas fumer.

Pour plus de renseignements, consulter notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

- ✓ Classe : 3
- ✓ N° ONU = 1263

02.04.2003

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l'utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s'appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitmore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance. Copyright 2003 PIERI S.A.S. Imprimé en France 03/04